



IZONIL EXTRA

TECHNISCHES DATENBLATT

AUSSEHEN / FARBE

Pulver / grau

EIGENSCHAFTEN

100 % wasserdichter Putz und 100 % Trockenputz
Leichte Verarbeitung, 100 % biologisch
Für direkten Kontakt mit Trinkwasser bedenkenlos geeignet
Resistent gegen Wasserdruck
Verputzen, Imprägnieren und Trocknen in einem Arbeitsgang
Umweltfreundlich, hergestellt aus natürlichen Materialien
Zertifizierte Technologie aus Europa

VERPACKUNG

25 kg / Silo

MISCHUNGSVERHÄLTNIS

IZONIL Zusatz
Portland Zement
Quarzsand
Korngröße 0.063 – 0.6 mm

MISCHZEIT

Standard / abhängig von Mischmenge und Mischtechnik

HALTBARKEIT

Mindestens 18 Monate

GARANTIE

10 Jahre

WASSERDRUCK - EINDRINGTIEFE

< 1 mm / 1 BAR EN 12390-8

IZONIL EXTRA

TECHNISCHES DATENBLATT

| | | |
|------------------------------------|---|----------------|
| WASSERDAMPF – DIFFUSIONSWIDERSTAND | 12.40 | EN 998-1 |
| DRUCKFESTIGKEIT | 19.80 N / mm ² | EN 998-1 CS IV |
| DICHTE DES TROCKENEN PUTZES | 1130 kg / m ³ | |
| ANWENDUNG | 1 Schicht von 5 - 7 mm | |
| VERBRAUCH | 1 m ² = 7.1 kg Putz bei 5 mm Putzschicht 25 kg = 3.5 m ² Putz bei 5 mm Putzschicht | |
| MISCHVERHÄLTNIS | 0.25 – 0.26 Liter Wasser auf 1 kg Putz 6.2 – 6.5 Liter Wasser / 25 kg Putz | |
| HINWEIS | Immer Putz dem Wasser hinzufügen | |
| MISCHZEIT | Handmischer: 5 Minuten, 5 Minuten Pause, 1 Minute mischen Mischmaschine: 10 Minuten | |
| VERARBEITUNGSZEIT | 3 – 4 Stunden | |
| GLASFASERNETZ | Empfohlen 5 mm x 5 mm, 140 – 145 g / m ² | |
| AUFTRAG | Manuell / Maschinell | |
| OBERFLÄCHEN | Glatte Betonwände / Glatte Betonplatten | |
| ANWENDUNGSGEBIETE | Alt- und Neubauten / Bäder / Toiletten / Dächer / Terrassen / Balkone / Keller / Tiefgaragen | |
| CE-KENNZEICHNUNG | CE SK 12/06/0052/1306 | |



Deutschland GmbH
Postfach 01
D-95686 Fichtelberg
Tel.: +49 (0) 9272 / 275 3288
Fax: +49 (0) 9272 / 275 3289
Mobil: +49 (0) 172 / 633 77 44
Mail: info@izonil.de
Web: www.izonil.de